

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995 yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

4-2022

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

J.Tursunov, A.Ibragimov, U.Ishimov	
Farg'ona vodiysida o'sadigan <i>cistanche mongolica</i> o'simligining poya qismi flavonoidlar tarkibi va miqdorini yuqori samarali suyuq xromatografik usulda aniqlash.....	198
Sh.Turg'unboyev, H.Toshov, A.Xaitbayev	
Gossipolning benzidin bilan yangi shiff asoslari sintezi	203
X.Trobov, R.Djurayeva, X.Karimov, Z.Islomova	
Kuchli kislotalar eritmalarida polivinilspirit gelining bo'kishi.....	207
M.Axmadaliyev, I.Sharofiddinov	
Metanning piroлизlashdagi chiqindilarini qaytaishlash omillari.....	212
M.Axmadaliyeva, M.Axmadaliyev	
11-rafinatni parafinsizlantirishda erituvchi tarkibining ta'siri.....	217
U.Yusupaliyev, T.Amirov	
Bitum emulsiyasi qo'shilgan sement bilan ishlov berilgan shag'al-qum qorishmalari bilan asoslarni qurish uslublari	222
N.Dexqanova, E.Abduraxmonov, F.Raxmatkariyeva, N.Jamoliddinova,	
NaX seolitida vodorod sulfid adsorbsiya termodinamikasi	229
I.Asqarov, X.Isaqov, S.Muhammedov	
Furfurolidenkarbamidning mass-spektroskopik va termik tahlili	237
F.Xurramova, S.Zokirov, Sh.Yarmanov, S.Botirov, A.Inxonova	
Tabiiy polimerlarga sun'iy eritmalaridagi Pb () ionlarining sorbsiya kinetikasi	240

BIOLOGIYA, QISHLOQ XO'JALIGI

I.Zokirov, D.Asqarova, G.Zokirova	
<i>Leptinotarsa decemlineata</i> say, 1824 invaziv turining Farg'ona vodiysi bo'ylab tarqalish xususiyatlari	245
N.Abdullayeva, M.Davidov	
Assortimentni kengaytirish va yumshoq pishloq ishlab chiqarishni ko'paytirish istiqbollari	250
A.Turdaliyev, K.Asqarov, M.Haydarov	
Sug'oriladigan tuproqlarni ekologik jihatdan baholash	254
R.Jamolov, O.To'rayev, N.Xoshimova	
Farg'ona viloyatida ona asalarini sun'iy usulda urug'lantirishning uning tuxumdonligiga ta'siri.....	258
G.Yuldashev, D.Darmonov, I.Mamajonov	
Minerallashgan suvlар bilan sug'orishdagi tuproqning tuz balansining o'zgarishi	262

ILMIY AXBOROT

A.Bababekov	
Marosim iqtisodiyoti: nikoh to'yi marosimlari misolida (iqtisodiy antropologik tahlil)	268
S.Ruziyeva	
O'zbekistonda san'at menejmenti: asosiy yo'nalishlari va rivojlanish strategiyalari	274
O.Abobakirova	
Abdulla Avloniy hikoyatlarining badiiy-estetik va ma'rifiy-tarbiyaviy ahamiyati	278
D.Nasriyeva	
Isajon Sulton asarlarida presedent birliklar lingvomadaniy vosita sifatida.....	283
I.Raufov	
O'zbekistonda neft-gaz tizimi istiqbollari	287
N.Jumaniyazova	
O.Hoshimovning "Ikki eshik orasi" asarining badiiy tahlili	290
E.Nasrullahov	
Navoiyshunos S.Olimov tadqiqotlarida ulug' shoir ma'rifiy talqinlarining tadqiqi.....	293

KUCHLI KISLOTALAR ERITMALARIDA POLIVINILSPIRT GELINING BO'KISHI**НАБУХАНИЯ ГЕЛЯ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА ИЗ РАСТВОРОВ СИЛЬНЫХ КИСЛОТ****SWELLING OF POLYVINYL ALCOHOL GEL FROM SOLUTIONS OF STRONG ACIDS**

Trobov Xamza Tursunovich¹, Djurayeva Rushana Azamovna², Karimov Xusniddin Rustamovich³, Islomova Zarangiz⁴

¹ Trobov Xamza Tursunovich

– Samarqand davlat universiteti professori, k.f.d.

² Djurayeva Rushana Azamovna

– Samarqand davlat universiteti talabasi

³ Karimov Xusniddin Rustamovich

– Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

⁴ Islomova Zarangiz

– Samarqand davlat universiteti magistri

Annotatsiya

Tikilgan polivinil spirti asosida olingen gel tomonidan turli konsentratsiyali kuchli kislotalar eritmalaridan bo'kish jarayonining elektrolit tabiatini va konsentratsiyasiga, shuningdek suvning aktivligiga bog'liqligi o'rganilgan. Bo'kish jarayoni anionlarning ion radiuslariga va gidratlanish energiyalariga bog'liqligi tajribalarda isbotlangan.

Аннотация

Изучено влияние природы и концентрации растворов различных сильных кислот, а также активности воды на набухание смешанного поливинилового спирта в растворах этих соединений. В результате опытов доказано влияние ионных радиусов и энергии гидратации анионов на процессе набухания.

Abstract

The effect of the nature and concentration of solutions of various strong acids, as well as the activity of water on the swelling of cross-linked polyvinyl alcohol in solutions of these compounds has been studied. As a result of the experiments, the influence of ionic radii and anion hydration energy on the swelling process was proved.

Kalit so'zlar:aktivlik, ion radiusi, gidratlanish energiyasi, polivinil spirt geli, eritma, kislota, sorbsiya, bo'kish.

Ключевые слова: активность, ионные радиусы, энергия гидратации, гель поливинилового спирта, раствор, кислоты, сорбция, набухаемость.

Key words: activity, ionic radii, hydration energy, polyvinyl alcohol gel, solution, acids, sorption, swelling.

KIRISH

Yerda hayot asosi bo'lgan fizik-kimyoviy jarayonlar juda ko'p hollarda polimer gellarning bevosita ishtirokida o'tadi. Shuning o'zi bunday sistemalarni batapsil o'rganish zarurligini tushunish uchun yetarli. Polimer gellar polimer-erituvchi sistemasidan iborat, ularda polimer to'ri mavjud bo'lib, ko'p miqdorda erituvchi saqlanadi. Polimer tabiatini va erituvchi xossalari ko'ra polimer gellar xossalari keng doirada o'zgarishi mumkin. Undan tashqari polimer gellarning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ularning tarkibi tashqi eritma tarkibiga bog'liq. Polimer sorbent-eritma sistemalarni chuqurroq yoritish uchun komponentlar xossalari o'rganish va bunday sistemalarda fazalarning taqsimplanish algoritmini tuzish, ularni fizik-kimyoviy nuqtai-nazardan yanada kengroq o'rganish va izohlash mazkur ilmiy tadqiqotning maqsadi qilib olindi.

ADABIYOTLAR TAHLILI:

Bugungi kunda kimyo sanoatining barcha jabhalarida ko'p ishlatalayotgan sintetik polimerlardan biri bu polivinil spirtdir (PVS), chunki uning tuzilishi va xossalari ba'zi tabiiy polimerlar xossalari o'xshaydi [1]. PVS dan hosil bo'lgan gel boshqa gidrofil polimerlarga o'xshab geterofazaviy sistemalarni tashkil etib, tarkibi tikilgan polimer, erituvchi va deyarli hamma vaqt erigan moddadan iborat. Bu polimerda ON-guruhi qutbiy guruh hisoblanib, bu guruh deyarli ionlarga dissotsilanmaydi, ammo vodorod bog'lar hosil qilishiga yordam beradi [2]. Jarayon davomida muvozanatdagagi tashqi eritma tarkibi o'zgarishi bilan polimer gel tarkibidagi vodorod bog'lar soni o'zgaradi, bu esa polimer gel bo'kish darajasining o'zgarishiga ta'sir etadi. Qutbiy guruhi deyarli ionlarga dissotsilanmasa ham, bu guruhning polimer zanjir bo'ylab elektrik potensialini hosil qilishi uning atrofida sorbirlangan suv qatlaming hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Natijada, polimer va sorbirlangan suv polimer eritma (PE) fazasini, ya'ni gidratlangan hajmiy to'rsimon polimer hosil qiladi. Hajmiy to'r yacheykalarini tashqi eritma (TE) to'ldiradi. Bu ikki eritma


polimer gel (PG) ni, boshqacha qilib aytganda, geterofazaviy supramolekulyar sistemani hosil qiladi [3]. PG hajmining o'zgarishi polimer eritma yoki TE hajmlarining o'zgarishi hisobida sodir bo'ladi. PE hajmining o'zgarishi ko'pchilik hollarda sorbirlangan suv miqdorining o'zgarishiga bog'liq bo'ladi. TE hajmining o'zgarishi esa, asosan PG tarkibiga yutilgan quymolekulyar elektrolitlarning tabiatini va konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi [4]. Ko'pchilik hollarda erigan moddalar ionlarigidratlanish energiyalarining qiymatlari muhim o'rinn tutadi [5]. Shulardan kelib chiqqan holda, PVS gelining turli konsentratsiyali har xil kislotalar eritmalaridan bo'kish jarayoni dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Tajribalarda qutbiy guruhlari dissotsilanmaydigan polivinil spirt geli ishlatildi. Gel granulalarining o'lchami 0,30–1,65 mm ni tashkil etdi. Tajribalarni o'tkazishda xlorid, sulfat, nitrat, perxlorat kislotalari eritmalarini ishlatildi. Tayyorlangan eritmalarning maksimal konsentratsiyalari 7,6 g – ekv/l ga teng bo'ldi. PVS geli granulalarining kuchli kislotalarning turli konsentratsiyali eritmalaridan bo'kish jarayoni optik mikrometriya usulidan (OMU) foydalanib o'rganildi. Bu usul muayyan vaqt davomida eritmada bo'kkan polimer hajmini aniqlash imkonini beradi. Bo'kish davomida sferik granulalar hajmi bir me'yorda oshadi. OMU yordamida polimer gel bo'kishini aniqlash asbobining ishlash prinsipi [6] da to'liq keltirilgan. Unda tajribadan olingen natijalarini ham, qayd etilgan ma'lumotlarni ham qayta ishlashga imkon beradigan dasturlar paketi mavjud. Videokamera va undagi ta'minlanish dasturi tajriba natijalarini 1280*960 piksel kattalikda registratsiya qilish va registratsiya takrorligini belgilash imkonini beradi. Uskuna ishlash qobiliyati 750 piksel/mm. O'lhashlar xatosi 1 mm ga 1 piksel, yoki granula diametri o'lchanganda 0,13–0,50%, granula hajmi o'lchanganda 0,4–1,5% tashkil qiladi. Kompyuterdag'i dastur jadval ko'rinishidagi paket fayl hisobotni tayyorlaydi. Unda suratga olish vaqt sekundlarda, granula radiuslarining uch yo'nalishdagi qiymatlari piksellarda, har qanday vaqt uchun granula hajmi kub piksellarda va granula hajmining nisbiy qiymati (V_i/V_0) beriladi. Bu yerda V_0 – granulaning boshlang'ich (suvda bo'ktirilgandagi) hajmi, V_i – granulaning muayyan vaqtdagi (biror bir elektrolitning aniq konsentratsiyali eritmadagi) hajmini bildiradi.

Sferik shakldagi polivinil spirt granulalarining sintezi quyidagicha olib borildi: 200 ml hajmli stakanga 20 g 18/11 markali polivinil spirti olinib, ustiga 100 ml distillangan suv quyildi va to'liq bo'kishi uchun 10 soat ushlandi. Keyin olingen aralashma suv hammomida 25–30 minut davomida gomogen aralashma hosil bo'lguncha to'xtovsiz ravishda aralashtirilib 100° S gacha qizdirildi. Hosil bo'lgan eritma havodasovutilib, stakandagi aralashma tarozida tortilib, ustiga kizdirish jarayonida bug'langan miqdordagi suv quyildi. PVSni epixlorgidrin bilan tikish uchun aralashma kuchli ishqoriy muhitga ega bo'lishi kerak, shuning uchun 50 g NaOH 100 ml suvda eritilib eritma hosil qilindi, so'ngra PVS va suv aralashmasi ustiga 20 ml NaOH eritmasi qo'shib, suv hammomida 5 minut davomida to'xtovsiz ravishda aralashtirib 95° S gacha qizdirildi va aralashmaga 20 ml epixlorgidrin qo'shildi, 5 minut davomida to'xtovsiz ravishda aralashtirib 60° S gacha sovutildi. Epixlorgidrin bilan tikilgan sferik shakldagi PVS granulalarini olish uchun, hosil bo'lgan aralashma to'xtovsiz ravishda aralashtirib kyuvetaga solindi, olingen granulalar xona temperaturasigacha sovutildi va ular ishqor qoldiqlaridan yuvildi. Hosil bo'lgan sferik shakldagi tikilgan PVS granulalari fraksiyalarga ajratildi va bo'kish jarayonini o'rganish uchun tajribalarga uchun tayyorlandi. Olingen natijalar sifatli va yuqori aniqlikda bo'lishi uchun har bir tajriba 5 marta takrorlanib bajarildi. Rasm-1 va 1-jadvalda sulfat, nitrat, xlorid va perxlorat kislotalarining turli konsentratsiyali eritmalaridan PVS gelining bo'kish jarayonlaridan olingen natijalar keltirilgan.

KIMYO



Rasm-1. PVS geli granulalari bo'kish darajasining turli kislota eritmalarini konsentratsiyalariga va eritmadagi suvning aktivligiga bog'liqligi.

Jadval 1

Eritma konsentratsiyasi, $S(H)$	Suv aktivligi, a_w	1-chi granula nisbiy hajmi, V/V_0	2-chi granula nisbiy hajmi, V/V_0	3-chi granula nisbiy hajmi, V/V_0	4-chi granula nisbiy hajmi, V/V_0	5-chi granula nisbiy hajmi, V/V_0	Granula o'rtacha nisbiy hajmi, V/V_0
HCl							
0,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
0,29	0,991	1,030	1,029	1,035	1,040	1,031	$1,033 \pm 0,009$
0,61	0,978	1,061	1,064	1,063	1,060	1,059	$1,061 \pm 0,004$
0,80	0,970	1,075	1,071	1,078	1,072	1,073	$1,073 \pm 0,004$
1,27	0,950	1,093	1,096	1,089	1,090	1,091	$1,091 \pm 0,006$
1,71	0,933	1,105	1,106	1,105	1,100	1,100	$1,103 \pm 0,009$
2,30	0,911	1,115	1,112	1,118	1,111	1,113	$1,114 \pm 0,005$
2,74	0,867	1,119	1,118	1,121	1,122	1,120	$1,120 \pm 0,004$
3,68	0,796	1,155	1,152	1,151	1,150	1,150	$1,151 \pm 0,005$
4,14	0,754	1,169	1,165	1,166	1,169	1,170	$1,168 \pm 0,006$
4,60	0,709	1,181	1,181	1,183	1,184	1,180	$1,182 \pm 0,006$
HClO₄							
0,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
0,21	0,990	1,013	1,021	1,012	1,003	1,025	$1,015 \pm 0,011$
0,63	0,981	1,051	1,049	1,055	1,048	1,047	$1,050 \pm 0,004$
1,05	0,960	1,073	1,068	1,069	1,060	1,073	$1,069 \pm 0,007$
2,11	0,869	1,149	1,152	1,143	1,139	1,141	$1,145 \pm 0,007$
2,53	0,865	1,163	1,153	1,152	1,156	1,154	$1,156 \pm 0,005$
3,38	0,793	1,204	1,197	1,194	1,207	1,201	$1,201 \pm 0,006$
3,79	0,752	1,242	1,239	1,245	1,255	1,239	$1,244 \pm 0,008$
4,22	0,706	1,299	1,296	1,290	1,283	1,280	$1,290 \pm 0,010$
HNO₃							
0,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
0,24	0,983	1,023	1,020	1,024	1,025	1,029	$1,024 \pm 0,004$
0,59	0,979	1,059	1,066	1,056	1,051	1,056	$1,058 \pm 0,007$
1,19	0,962	1,082	1,083	1,080	1,079	1,080	$1,081 \pm 0,002$

1,79	0,937	1,103	1,100	1,099	1,109	1,104	1,102±0,005
2,27	0,911	1,141	1,138	1,145	1,140	1,139	1,140±0,003
2,99	0,866	1,178	1,179	1,176	1,175	1,175	1,177±0,002
3,58	0,824	1,215	1,213	1,215	1,211	1,211	1,213±0,002
4,18	0,779	1,245	1,246	1,243	1,240	1,243	1,244±0,004
4,78	0,733	1,293	1,294	1,289	1,291	1,290	1,291±0,003
H₂SO₄							
0,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
0,23	0,995	0,960	0,978	0,965	0,966	0,968	0,967±0,008
0,59	0,990	0,960	0,961	0,955	0,968	0,953	0,959±0,007
1,71	0,980	0,946	0,940	0,951	0,948	0,939	0,944±0,006
1,76	0,967	0,900	0,899	0,908	0,910	0,895	0,902±0,008
2,93	0,930	0,821	0,828	0,819	0,819	0,812	0,820±0,007
4,71	0,877	1,038	1,039	1,027	1,032	1,026	1,032±0,007
5,86	0,830	1,120	1,127	1,119	1,125	1,129	1,124±0,005
6,30	0,810	1,156	1,145	1,150	1,151	1,148	1,150±0,005
7,50	0,753	1,203	1,209	1,205	1,215	1,219	1,210±0,008

PVS geli granulalari bo'kish darajasining muvozanatdagi turli kislotalar eritmalari

konsentratsiyalariga bog'liqligi

TAHLILLAR VA NATIJALAR.

Tajribalarda olingen natijalarning tahlili PVS gelining bo'kish kinetikasi quyidagicha borishini ta'kidlaydi: suv bilan muvozanatda bo'lgan PVS gelining eritmaga o'tish jarayonida geldan tashqi eritmaga suvning siqib chiqarilishi sodir bo'ladi. Ajralib chiqqan suvning miqdori kislota tabiatiga va tashqi eritmadagi suvning aktivligiga bog'liq bo'ladi. Polimer gel tarkibida suv miqdorining kamayishi bilan suvning chiqish tezligi kamayadi va aksincha tashqi eritmadan kislota eritmasining polimer gel fazasiga yutilishi tezlashadi. Bu jarayon muvozanat qaror topguncha davom etadi. PVS ning qutbiy guruhlari shunday xususiyatga egaki, natijada polimer va quyimolekulyar elektrolit orasida hech qanday kimyoviy ta'sir bo'lmaydi, shuning uchun polimer gel hajmining o'zgarishi polimer va suv yoki polimer va erigan modda orasida turli xil koordinatsion bog'lar hosil bo'lishi orqali sodir bo'ladi. Tajribalarda olingen natijalardan ko'rindan, bunday bog'larning hosil bo'lishi PVS gel hajmining o'zgarishiga katta ta'sir ko'rsatadi. 1-rasmdan ko'rindan, anion tabiatini gelning bo'kishiga ta'sir etadi. Eritmalardagi kislotalar konsentratsiyalari oshishi bilan PVS gelining bo'kish darajasi oshadi. Deyarli barcha kislotalar eritmalarida polimer gelning bo'kish darjasini suvdagi bo'kish holatidan yuqori qiymatiga ega. Buning sababi polimer zanjirlari orasidagi vodorod bog'larining uzilishidir, chunki barcha anionlarning ion radiuslari yuqori qiymatlarga ega (jadval-2 ga qarang).

Jadval 2

Ba'zi anionlari uchun ion radiuslari

Ion	Radius (Å)	Ion	Radius (Å)
NO ₃ ⁻	2,57	F ⁻	1,33
SO ₄ ²⁻	2,95	Cl ⁻	1,81
ClO ₄ ⁻	2,36	Br ⁻	1,96
CO ₃ ²⁻	2,57	I ⁻	2,20

Ammo sulfat kislota eritmalaridan PVS gelining bo'kish jarayonida quyidagilarni xulosa qilish mumkin: birinchidan, eritma konsentratsiyasi ortishi bilan PVS gelining muvozanatdagi nisbiy hajmi qiymati kamayadi, chunki gel hajmidan suvning ajralib chiqishi kuzatiladi, ikkinchidan, sulfat kislota eritmasi konsentratsiyasi ortishi bilan polimer gelning muvozanatdagi nisbiy hajmi qiymati ortadi, chunki sulfat ionlarining yuqori konsentratsiyalarida PVSning bo'kish jarayonida vodorod bog'larining uzilishiga sabab bo'ladi; uchinchidan, SO₄²⁻ ionlarining gidratlanish energiyasi qiymati yuqori ($\Delta H_{298} = 1016,2 \text{ kJ/mol}$) va ion radiusi katta bo'lganligi ($r_i = 2,95 \text{ \AA}$) sababli SO₄²⁻ ionlari PVS geliga tezda sorbsiyalanadi, shuning uchun bo'kish jarayonining boshlang'ich qismida polimer granulalari hajmining kichrayishi kuzatiladi.

Jadval 3**Ba'zi anionlar uchun gidratlanish energiyalari**

Ion	Gidratlanish energiyasi (kJ/mol)
Cl ⁻	363,3
NO ₃ ⁻	301,1
ClO ₄ ⁻	238,6
SO ₄ ⁻²	1016,2
Br ⁻	301,0
I ⁻	263,2

XULOSA

Optik mikrometriya usuli yordamida PVS gelining bo'kish jarayoniga sulfat, xlorid, nitrat, perxlorat kislotalarining turli konsentratsiyali eritmalari ta'siri aniqlangan. Kislotalar anionlarining gelning bo'kish darajasiga bog'liqligi qayd etilgan. PVS gelining bo'kish jarayoniga sulfat kislotaning turli konsentratsiyali eritmalari ta'siri o'ziga xos ravishda borishi ko'rsatilgan. Buning sababi sulfat ionlarining yuqori gidratlanish energiyasi va katta ion radiusga ega ekanligi ta'kidlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zagorodni A.A. Ion exchange materials: properties and applications, Elsevier, 2007. 478 p.
- 2.Nagasawa M. Physical chemistry of polyelectrolyte solutions. Advances in chemical physics. Volume 158.John Wiley & Sons, Inc., 2015, P.291
- 3.Ferapontov N.B., Gorshkov V.I., Parbuzina L.R., Trobov H.T. et al. // Reactive and functional polymers. 1999. 41, p. 213-225.
- 4.Токмачев М.Г., Ферапонтов Н.Б., Трбов Х.Т., Гавлина О.Т. Моделирование кинетики набухания гелей гидрофильных полимеров. // Ученые записки физического факультета Московского Университета. 2018. № 5. С. 1850303-1 – 1850303-8.
- 5.Gagarin A.N., Tokmachev M.G., Trobov H.T. and Ferapontov N.B. Effect of ion hydration on the degree of swelling of a cooled polyvinyl alcohol gel // Russian journal of physical chemistry A, 2020, Vol. 94, No. 1, pp. 95–101.
- 6.Токмачев М.Г., Ферапонтов Н.Б., Иванов А.В., Гагарин А.Н., Агапов И.О. Способ определения состава раствора по кинетике набухания в нем полимерного геля. // Патент на метод #RU 2714832 C1. 19/02/2020.