

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

2024/3-SON
ILLOVA TO'PLAM

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

Sh.K.Yakubova	
Methodological and didactic requirements for demonstration experiments in secondary school	130
Д.А.Юсупова	
Влияние деформации и введения примесей на уровень ферми и плотность эффективного поверхностного заряда в пленках теллуридов висмута-сурымы	134
F.K.Yusupova	
Turdosh fanlar integratsiyasini takomillashtirishda picrat modelini qo'llash.....	140
A.A.Yuldashev	
Sifatli optronlar yaratish.....	144
Sh.A.Yuldashev, S.M.Zaynolobidinova	
Ikkilamchi issiqlikni yorug'likga aylantiruvchi optoelektron qurilma	149
E.A.Ergashev	
Biologik suyuqliklarning suvsizlanishida yuzaga kelgan fatsiyalarning xususiyatlarini baholash	154

KIMYO

M.Y.Ismoilov, Sh.V.Inobiddinova	
Peganum harmala o'simligini makro va mikroelementlari.....	158
M.Y.Ismoilov	
Tog' minerallari tarkibini tadqiq qilish.....	163
M.Y.Ismoilov	
Farg'ona vodiysi tog' minerallari tarkibini tadqiq qilish	170
M.T.Kurbanova, G.I.Qoraboyeva, D.U.Mamaraimova, I.J.Jalolov	
Xanthoparmelia conspersa va Xanthoria elegans lishayniklarining flavonoid tarkibini tadqiq etish	173
G.I.Qoraboyeva, M.T.Kurbanova, I.J.Jalolov	
Dermatocarpon miniatum va Lecanora argopholis lishayniklarining flavonoid tarkibini tadqiq etish	176
S.A.Karimova, M.Y.Imomova	
Rubus idaeus L. (Malina) va Rubus caesius L. (Ko'kimir maymunjon) o'simliklari tarkibidagi vitaminlar miqdorini aniqlash.....	180
J.I.Tursunov, A.A.Ibragimov	
Aconitum septentrionale Koelle o'simlididan β -sitosterin ajratib olish	186
R.M.Nazirtashova, Sh.M.Qirg'izov, J.I.Tursunov	
Cucumis sativus o'simligi poya va barg qismini antioksidantlik xususiyatini o'rganish	189
T.Sh.Amirova, M.O.Rasulova, G.A.Umarova	
Qoramol, qo'y va echki terisining IQ spektrlari tahlili	193
T.Sh.Amirova, Sh.Sh.Shermatova	
O'simliklardan bo'yoq olish va ularni IQ spektrini o'rganish	197
O.M.Nazarov, T.Sh.Amirova, S.R.Komilova	
Matolarining rang mustahkamligi, terga chidamligi va rangini ishqalanishga chidamligini aniqlash.....	204
T.Sh.Amirova, Z.B.Xoliqova	
Ipak matolarining IQ spektri tahlili	208
O.A.Abduhamedova, O.M.Nazarov	
Yerqalampir o'simligining kimyoviy tarkibi va xalq tabobatida qo'llanilish usullari	213
I.R.Asqarov, M.A.Xolmatova	
Ravoch (<i>Rheum</i>) va Jusay (<i>Allium odorum</i>) o'simliklari aralashmasi asosida olingan "AS RHEUM" oziq-ovqat qo'shimchasining suvda eruvchi vitaminlar tahlili	216
X.N.Saminov, O.M.Nazarov, Q.M.Sherg'oziyev	
<i>Punica granatum</i> L. o'simligining aminokislota tarkibini o'rganish.....	219
О.М.Назаров, Х.Н.Саминов	
Биологическая активность растений рода <i>Nitraria</i>	224
M.A.Axmadaliyev, N.M.Yakubova	
Turli o'simliklar asosida furfurol olish.....	228



УО'К: 677.017.3:667.2

**MATOLARNING RANG MUSTAHKAMILIGI, TERGA CHIDAMLIGI VA RANGINI
ISHQALANISHGA CHIDAMLIGINI ANIQLASH**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА ТКАНЕЙ, УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОТУ И
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫКЛАДЫВАНИЮ ЦВЕТА**

**DETERMINATION OF FABRICS COLOR FASTNESS, SWEAT RESISTANCE AND COLOR
FADING RESISTANCE**

Nazarov Otobek Mamadalievich¹ 

¹Farg'ona davlat universiteti, kimyo kafedrasi dotsent, (PhD)

ORCID ID 0000-0002-2062-0122

Amirova Toyiraxon Sheraliyevna²

²Farg'ona davlat universiteti, kimyo kafedrasi dotsent, (PhD)

Komilova Sadoqatxon Rustamjon qizi³ 

³Farg'ona davlat universiteti kimyo kafedrasi talabasi

Annotatsiya

Tadqiqot natijalariga ko'ra ipak matolarining aniqlangan xususiyatlari boshqa matolarga nisbatan ancha yuqoro ekanligi namoyon bo'ldi. Bu matolarni inson tomonidan turli sahalarda ishlatalish maqbulligi namoyon bo'ldi.

Аннотация

По результатам исследований было показано, что определяемые свойства шелковых тканей значительно выше, чем у других тканей. Было показано, что эти ткани могут использоваться людьми в различных областях.

Abstract

According to the research results, it was shown that the determined properties of silk fabrics are significantly higher than those of other fabrics. These fabrics have been shown to be used by humans in a variety of applications.

Kalit so'zlar: Adras matosi, beqasam matosi, atlas matosi, Na_2CO_3 , NH_3 , Tubi yassi issiqliga chidamli kolba.

Ключевые слова: Ткань адрас, ткань бекасам, ткань атласная, Na_2CO_3 , NH_3 , Колба термостойкая плоскодонная.

Key words: dras fabric, snipe fabric, satin fabric, Na_2CO_3 , NH_3 , heat-resistant flat-bottomed flask.

KIRISH

So'ngi yillarda yurtimizda ishlab chiqarilayotgan tabiiy tolalar, matolar bilan jahoning rivojlangan davlatlari qiziqishi ortib bormoqda. Turkiya, Italiya, Xindiston, Angliya, kabi mamlakatlarda o'zbek milliy matolarga talab kuchaydi. "O'zbekipaksanoat" uyushmasi bilan Hindiston To'qimachilik vazirligining Ipakchilik bo'yicha markaziy kengashi o'rtaida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Bu hujjat O'zbekiston va Hindiston o'rtaсидаги ipakchilik sohasida mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish, hamkorlik aloqalarini yanada kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHЛИLI VA METODOLOGIYA

Ipak, pilla tolasi-ingichka, pishiq, yaltiroq, tovlanib turadigan tola; ipak qurtining ipak ajratuvchi ikkita bezidan chiquvchi suyuqlikdan hosil bo'ladigan tabiiy to'qimachilik xomashyosi. Ipak - ipak qurti pillsasini o'rab turgan uzunasiga bir-biriga yopishmagan, seritsin (ipak yelimi) bilan qoplangan va yelimlangan ikki toladan iborat. Bu tolada 70-75% fibroin (oqsil modda), 20-25%

KIMYO

seritsin, 2-3% turli mineral moddalar, 1-1,5% mum va yog'lar bor. Ipak qurtining turiga qarab, pilla tolasining uzunligi 400-1500 m, 0,4-0,3 teks bo'ladi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Ipak matosidan namunalar olib ularni tajriba uchun tayyorlanadi (1-jadval). Har bir namuna 5x5 sm kesildi har bir namunadan 4 ta ipak matosidan kesib olindi. Kesib olingan matoni har biriga alohida alohida konvertlar qilinib solinadi. Agar mato tarkibi 50% ipak va 50% bo'lsa paxta uning bir ta'rafiga ipak matosi qolgan qismiga paxta matosidan tikiladi.

1-jadval**Matolarning tarkibi va turlari****Matolarning tarkibi va turlari.**

No	Matoni nomi	Tarkibi	Foizi
1	Adras (sintetik bo'yoqlarda bo'yagan).	Ipak	50%
		Paxta	50%
2	Adras (sintetik bo'yoqlarda bo'yagan).	Ipak	50%
		Paxta	50%
3	Atlas (sintetik bo'yoqlarda bo'yagan).	Ipak	50%
		Asyetat	50%
4	Atlas (sintetik bo'yoqlarda bo'yagan).	Ipak	100%
5	Adras (tabiiy bo'yoqlarda bo'yagan).	Ipak	50%
		Paxta	50%
6	Adras (tabiiy bo'yoqlarda bo'yagan).	Ipak	50%
		Paxta	50%

Ipak matoni pardozlashga tayyorlash. Buning uchun 0.5% Na_2CO_3 va 10% sovun eritmasi olinadi. Olingan eritmalarimiz ipak matosi massasiga nisbatan o'lchab olinadi. Eritma tubi yassi issiqqa chidamli kolbaga qo'yiladi. So'ng ipak mato kolbaga solinadi va kolba 30 minut elektrplitaga qo'yiladi. 30 minut davomida ipak matosi aralashtirib turiladi. 30 minutdan so'ng ipak mato olinadi va sovuq suvda yaxshilab chayqatiladi va ipak matosi quritish pechiga quritishga qo'yiladi. Qurigan ipak mato kesilib olib namunalarga tikiladi.

Ipak matolarining rang mustahkamligiga sovun eritmasining ta'siri GOST 9733.4-83. Buning uchun 75 ml distillangan suv va 25 ml sovun eritmasidan tayyorlanadi. Tubi yassi issiqqa chidamli kolbaga qo'yiladi. Eritma va ipak namunasi kolbaga solinadi. Xar bir kolbaga eritmadan 50 ml quyliladi va ipak matosi namunasi solinadi va plita ostida 40 S° haroratda 30 minut davomida ishlov beriladi. Eritma harorati tezda-tezda termometrda o'lchab turiladi. Ishlovdan so'ng ipak matosi namunasi sovuq suvda chayib quritiladi. Ishlov berilgan va quritilgan ipak matosi namuna ranglar etaloni bilan baholanadi. Baho 3 ta raqamdan iborat bo'lib ulardan birinchisi ipak matosi namuna rangini, ikkinchisi namunaning o'ng tarafiga tikilgan oq ipak (100% ipakdan tayyorlangan mato) matosi va uchinchisi oq surp (100% paxtadan tayyorlangan mato) namunaning bo'yaganligi (ifloslik) darajasini bildiradi. (Masalan 4/4/3).

Ipak matosini rang etaloni bilan baholash natijalari

1. Adras matosi 50% ipak, 50% paxta. 3,5/3/4
2. Adras matosi 50% ipak, 50% paxta. 3/2/1
3. Beqasam matosi 50% ipak, 50% asetat. 2/1/3
4. Ipak matosi. 100% 4/2
5. Tabiiy bo'yoqda bo'yagan ipak matosi 50% ipak, 50% ipak. 4/4/4
6. Tabiiy bo'yoqda bo'yagan ipak matosi 50% ipak, 50% paxta. 4/3/4,5

Ipak matosini terga chidamligini aniqlash. GOST 9733.6-83. Buning uchun 6 ml 25%, NH_3 erimasidan o'lchab olamiz eritmaning ustiga eritilgan NaCl tuzining (6 gr NaCl) eritmasini eritmani ustiga quyamiz va yaxshilab aralashtiramiz eritmaga 1 litr bo'lgunga qadar distirlangan suv quyamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Eritma tubi yassi issiqqa chidamli kolbaga 50 ml eritmadan har bir kolbaga quyliladi. So'ng ipak mato kolbaga solinadi va kolba 30 minut 40S° ga piltaga qo'yiladi. 30 minut davomida ipak matosi aralashtirib turiladi. Eritma tezda-tezda termometrda o'lchanib turiladi. 30 minutdan so'ng ipak mato olinadi va sovuq suvda chayqatiladi va quritish pechiga quritgani qo'yiladi. Ishlov bergen va quritilgan ipak matosi namuna ranglar etaloni bilan

baholanadi. Baho 3 ta raqamdan iborat bo'lib, ulardan birinchisi ipak matosi namuna rangini, ikkinchisi namunaning o'ng tarafiga tikilgan oq ipak (100% ipakdan tayyorlangan mato) matosi va uchinchisi oq surp (100% paxtadan tayyorlangan mato) namunaning bo'yalganligi (ifloslik) darajasini bildiradi. (Masalan 4/3/4).

Ipak matosini rang etalonini bilan baholash natijalari

1. Adras matosi 50% ipak, 50% paxta. 3/2/2
2. Adras matosi 50% ipak, 50% paxta. 4/3/3
3. Beqasam matosi 50% ipak, 50% atsetat. 3/2/1
4. Ipak matosi. 100% 3/3
5. Tabiiy bo'yoqda bo'yalgan ipak matosi 50% ipak, 50% ipak. 4/4,5/4
6. Tabiiy bo'yoqda bo'yalgan ipak matosi 50% ipak, 50% paxta. 3,5/4/4

Ipak matoni rangini ishqalanishga chidamligini aniqlash. GOST 9733.27-83. Ipak matosi rangini mustahkamligini ishqalanishga chidamligini aniqlashda maxsus uskunadan foydalaniladi. Uskuna quyidagi elementlardan tashkil topgan:

1. Stolcha
 2. Stolcha qulog'i
 3. Rezina tiqini
 4. 16 mm diametrli va 9N yuk kuchi beruvchi moslama
 5. Stolchaga mato mahkamllovchi hal
- Ishqalanish ikki xil o'silda o'tkiziladi.
1. Namuna quruq bo'lgan holatda
 2. Namuna ho'l bo'lgan holatda.

Bo'yalgan ipak matosidan 50x50 mm kattalikda to'rburchak shaklida ipak matosi kesib olindi. Uni yuza tomoni yuk beruvchi moslamaga rezina tiqin orqali mahkamlanadi. Yuk moslamasi og'irligi ostida bo'yalgan ipak matoga ishqalanish berish uchun stolcha qulog'idan ushlab uni 10 marta oldinga va 10 marta orqaga ishqalanib harakatga keltiriladi. Bunda yuk moslamasi ichiga rezina yordamida mahkamlangan bo'yalgan ipak mato oq rangli paxta matosi (surp) ishqalanadi va rang mustahkamligiga qarab, o'z rangini yo'qotadi.

Ishqalanish tugagandan so'ng, bo'yalgan ipak mato hamda stolchaga qoplangan oq (surp) mato uskunadan yechib olinadi. Baholanish etalon asosida ballar bilan ifodalanadi. Baholashda ikkita sondan iborat bo'lgan ball qo'yildi. Birinchisi bo'yalgan ipak matoni rangsizlanishiga va ikkinchi oq (surp) mato namunasini bo'yalganlik darajasiga tegishli ekanligini bildiradi. (Masalan 4/3).

Ishqalanishga chidamligini quruq xolatda aniqlash.

Ipak matosini rang etalonini bilan baholash natijalari.

1. Adras matosi 50% ipak, 50% paxta. 4/4,5
2. Atlas matosi 50% ipak, 50% paxta. 3,5/3
3. Beqasam matosi 50% ipak, 50% atsetat. 4,5/3
4. Ipak matosi. 100% 5/3
5. Tabiiy bo'yoqda bo'yalgan ipak matosi 50% ipak, 50% ipak. 4,5/4
6. Tabiiy bo'yoqda bo'yalgan ipak matosi 50% ipak, 50% paxta. 3/2,5

Ishqalanishga chidamligini ho'l xolatda aniqlash.

Ipak matosini rang etalonini bilan baholash natijalari.

1. Adras matosi 50% ipak, 50% paxta. 2,5/2
2. Atlas matosi 50% ipak, 50% paxta. 2/2,5
3. Beqasam matosi 50% ipak, 50% asetat. 3/2
4. Ipak matosi. 100% 3/3
5. Tabiiy bo'yoqda bo'yalgan ipak matosi 50% ipak, 50% ipak. 2/2,5
6. Tabiiy bo'yoqda bo'yalgan ipak matosi 50% ipak, 50% paxta. 1,5/3

XULOSA

Turli ipak matolarning mustahkamligi, terga chidamligi va rangini ishqalanishga chidamlik xossalari aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra ipak matolarining aniqlangan xususiyatlari boshqa matolarga nisbatan ancha yuqoro ekanligi namoyon bo'ldi. Bu matolarni inson tomonidan turli sahalarda ishlatish maqbulligi namoyon bo'ldi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Стриганова Б.Р., Захаров А. А. Пятиязычный словарь названий животных: Насекомые (латинский-русский-английский-немецкий-французский) / Под ред. д-ра биол. наук, проф. Б. Р. Стригановой. -М.: РУССО, 2000. -С. 231. -1060 экз.
2. Л.Юнусов. Физико-химические свойства натурального шелка в процессе переработки коконов. - Фан.Ташкент.1978. -140 с.
3. С.М.Кирюхин, Ю.С.Шустов, Текстильное материаловедение. Москва, «Колос», 2011, 360 с.
4. Васильев В.В. Химическая технология текстильных материалов/ В.В.Васильев, Л.А.Гарцева, О.Г.Циркина. Иваново: ИГТА.2005. -124 с.
5. U.M.Matmusayev, M.Q.Qulmatov, T.A.Ochilov, F.X.Raximov, Z.B.Jo'rayev Materialshunoslik.-Ilm-Ziyo. Toshkent. 2013. -140 b.
6. U.M.Matmusayev, A.Z.Abdullayev, A.D.Hamroyev. To'qimachilik materialshunosligi. 1-qism. -O'zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent.2005. -241 b.
7. X.C.Хомидий. Научные основы решения актуальных проблем развития шелковой отрасли. - Фан.Ташкент. 2004. -140 с.
8. О. Ахунбабаев, М. Эргашов. Теория расчета натяжения нитей основы в шелкоткацких станках. -Fan va texnologiya. Тошкент.2010. -140 с.
9. В.В. Линде, Ф.М. Розанов, И.В. Рогова. Общая технология шелкового производства. Изд-во легкой промышленности. Москва.1938. -241 с